

FICHE TECHNIQUE

Rockfon Blanka® dB 35



Sounds Beautiful

Rockfon Blanka® dB 35

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée pour des bureaux flexibles et silencieux
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 25 mm et d'une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Antistatique, sa surface extra blanche est durable, car elle résiste aux traces et à la poussière. Ce produit bénéficie d'un long cycle de vie
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneau acoustique léger, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide

Description Du Produit

- Panneau en laine de roche
- Face visible : voile peint extra blanc, finition lisse et mate
- Face arrière : Membrane Hautes Performances
- Performances
- Bords peints et durables

Applications

- Bureau
- Santé
- Éducation

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Poids (kg/m ²)	Systèmes d'installation recommandés	Contenu recyclé	Certifié Cradle To Cradle®	Qualité de l'air intérieur COV
A24 	600 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System dB T24 A, E	38%		A+
		3,4	Rockfon® System dB Bandraster A			
	1200 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System dB T24 A, E			
		3,4	Rockfon® System dB Bandraster A			
E15 	600 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System T15 E	38%		A+
		3,4	Rockfon® System dB Ultraline E			
	1200 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System T15 E			
		3,4	Rockfon® System dB Ultraline E			
E24 	600 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System dB T24 A, E	38%		A+
	1200 x 600 x 25	3,4	Rockfon® System dB T24 A, E			



Performances

 **Absorption acoustique**
 $\alpha_w: 0,80$ (Classe B)

 **Isolation acoustique directe**
 $R_w = 19$ dB

 **Isolation acoustique latérale**
 $D_{n,f,w} = 35$ dB

$D_{n,f,w}$ avec Acoustimass = 45* dB
 $D_{n,f,w}$ avec Rockfon Soundstop 30 dB = 50* dB
Les propriétés d'isolation acoustique (R_w , $D_{n,f,w}$) présentées dans la fiche technique concernent les panneaux en bord A.
** Valeurs obtenues par des analyses théoriques.*

 **Réaction au feu**
A2-s1,d0

 **Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière**
Réflexion à la lumière : 87 %
Diffusion de la lumière : > 99 %


 **Résistance à l'humidité et résistance à la flexion**
Jusqu'à 100 % RH.
Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
C/ON

 **Entretien**
- Aspirateur
- Éponge ou chiffon humide

 **Hygiène**
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes

 **Durabilité**
Durabilité et résistance à la poussière accrues
Résistance à l'abrasion humide: Classe 4
La résistance à l'abrasion humide est testée selon la norme EN ISO 11998:2006 et évaluée selon la norme EN 12720:2009+A1:2013 sur une échelle de 1 à 5 (5 étant la meilleure).

 **Recyclabilité**
Laine de roche entièrement recyclable



Finition

Surface extra blanche
Valeur L : 94.5

La blancheur (valeur L) du produit est testée selon la norme ISO 7724 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc).

Surface mate quel que soit l'angle de la lumière.
Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d'une mesure à un angle de 85°
La brillance du produit est testée selon la norme ISO 2813.

Matériaux et santé

Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés selon la liste des substances réglementées par REACH et ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne relative à la sécurité des fibres et détiennent une certification EUCEB.



Environnement intérieur

Les plafonds Rockfon sont classés E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). Ils dégagent de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV).
Une sélection de produits Rockfon a atteint les niveaux de performance et les labels suivants en matière de qualité de l'air intérieur :



Indice de concentration d'activité I < 1

Sounds Beautiful

